

TECHNISCHES MERKBLATT

Dichtband Basic

Flexibles Dichtband

- beidseitig vlieskaschiert
- für Nassräume und im Außenbereich
- hohe Querelastizität
- hohe Chemikalienbeständigkeit



BESCHREIBUNG

Das ideale Abdichtungssystem für Ecken, Dehn- und Anschlussfugen in Verbundabdichtungen mit der flüssigen Dichtfolie **Okamul DF** und den flexiblen Dichtschlämmen **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** und **Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec**. In Nass- und Feuchträumen und Flächen im Außenbereich gemäß PG AIV-F und PG AIV-B sowie den entsprechenden Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534, DIN 18531 und DIN 18535. Darüber hinaus in Verbindung mit Dichtkleber **Oka DK**.

VERARBEITUNG

Dichtband Basic in den ersten noch frischen Auftrag der Abdichtmasse einlegen und je nach Einsatzbereich mit dem zweiten und dritten Auftrag überarbeiten. Hierbei die Mindestschichtdicke der Abdichtmassen beachten. Stoßüberlappung ≥ 5 cm. Das technische Merkblatt des zum Einsatz kommenden Abdichtsystems ist zu beachten.

WICHTIGE HINWEISE

Physikalische Werte	Wert
Gesamtbreite	120 mm
Dicke	ca. 0,60 mm
Gesamtgewicht	ca. 231 g/m ²
Höchstzugkraft längs	ca. 125 N/15 mm
Höchstzugkraft quer	ca. 30 N/15 mm
Bruchdehnung längs	ca. 72 %
Bruchdehnung quer	ca. 252 %
Berstdruck max.	ca. 2,2 bar

Chemische Beständigkeit	Beständigkeit nach 7 Tagen Raumtemperatur in folgenden Chemikalien	+ = beständig 0 = geschwächt - = nicht beständig
Salzsäure 3 %	intern	+
Milchsäure 5 %	intern	+
Kalilauge 3 %	intern	+
Essigsäure 5 %	intern	+

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
50-m-Rolle	60400	4015705604008

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Stand: 21.12.2020/lo

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Dirk Schulze

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen